

## 1. Características

### 1.1 Frontal:

Papel Couchê branco certificado FSC.

### 1.2 Adesivo:

Flexcoat 5008 é um adesivo hot melt permanente. Este adesivo é aprovado pelo FDA 21CFR-175.105 para contato indireto com alimentos secos ou úmidos e não gordurosos.

### 1.3 Protetor:

Papel couchê branco certificado FSC, siliconado na face em contato com o adesivo e impresso no dorso na cor azul.

## 2. Propriedades

| Características                    | Unidade          | Especificação | Método de análise |
|------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Frontal</b>                     |                  |               |                   |
| Gramatura                          | g/m <sup>2</sup> | 76,0 a 84,0   | Interno (MT010)   |
| Espessura                          | μ                | 64,0 a 80,0   | Interno (MT003)   |
| <b>Adesivo</b>                     |                  |               |                   |
| Gramatura                          | g/m <sup>2</sup> | 18,0 +/- 3g   | Interno (MT007)   |
| Adesão                             | N/m              | Mínimo 600    | FINAT (FTM1)      |
|                                    | N/25mm           | Mínimo 15     | FINAT (FTM1)      |
| Tack                               | N/m              | Mínimo 320    | FINAT (FTM9)      |
|                                    | N/25mm           | Mínimo 8      | FINAT (FTM9)      |
| Temp. de serviço                   | °C               | 0 à 70        | _____             |
| Temp. mín. de aplicação superior a | °C               | 10            | _____             |
| <b>Protetor</b>                    |                  |               |                   |
| Gramatura                          | g/m <sup>2</sup> | 80,0 a 95,0   | Interno (MT010)   |
| Espessura                          | μ                | 72,0 a 92,0   | Interno (MT003)   |
| <b>Total</b>                       |                  |               |                   |
| Gramatura                          | g/m <sup>2</sup> | 172,0 a 202,0 | Interno (MT010)   |
| Espessura                          | μ                | 152,0 a 195,0 | Interno (MT003)   |
| Release                            | g/25mm           | 6,0 – 35,0    | FINAT (FTM4)      |
| <b>Formato</b>                     | cm               | 66x96         | _____             |

## 3. Importante

A **FLEXCOAT** recomenda que seus produtos sejam testados antes da conversão e/ou uso final.

## 4. Validade

Este produto é garantido por 24 meses a partir de sua data de fabricação, quando armazenado em local apropriado com temperatura máxima de 35°C e UR entre 40% e 70%.